



**Nuova Saltini**  
isolanti elettrici - termici

**PA 6 Oil**  
Scheda tecnica

Proprietà	UM	Metodo	Valore
<b>PROPRIETA' TECNICHE GENERALI</b>			
Densità	g / cm <sup>3</sup>	ISO 1183 - DIN 53479 - ASTM D 792	1,14
Conformità alimentare(USA)	-	FDA	No
Conformità alimentare(CE)	-	1935/2004 – 10/2011	No
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio	-	-	0,34
<b>PROPRIETA' MECCANICHE</b>			
Resistenza a trazione , alla rottura	N / mm <sup>2</sup>	ISO 527	70
Allungamento a rottura	%	ISO 527	35
Resistenza a trazione , alla rottura (provino umido)	N / mm <sup>2</sup>	ISO 527	50
Allungamento a rottura (provino umido)	%	ISO 527	120
Modulo elastico a trazione	N / mm <sup>2</sup>	ISO 527 - DIN 53455	3100
Modulo elastico a trazione (provino umido)	N / mm <sup>2</sup>	ISO 527 - DIN 53455 - ASTM D 150	1700
Resistenza alla penetrazione della biglia (Brinell)	N / mm <sup>2</sup>	ISO 2039.1 - DIN 53456	150
Resistenza alla penetrazione della biglia(Brinell,prov.um.)	N / mm <sup>2</sup>	ISO 2039.1 -DIN 53456	80
Durezza Rockwell HR	-	ISO 2039.2	M82
Resistenza all'urto Charpy, senza intaglio	KJ / m <sup>2</sup>	ISO 179 - DIN 53453	N.B.
Resistenza all'urto Charpy , provino con intaglio	KJ / m <sup>2</sup>	ISO 179-3C - DIN 53453	8
Resistenza all'urto Charpy , provino con intaglio (umido)	KJ / m <sup>2</sup>	ISO 179 3C - DIN 53453	25
Creep: Deformazione 1 % in 1000 h	N / mm <sup>2</sup>	ISO 899-1	19
<b>PROPRIETA' TERMICHE</b>			
Temperatura minima di utilizzo	C°	-	-30
Temperatura di utilizzo continuo	C°	-	100
Temperatura di utilizzo per breve periodo senza carico	C°	-	160
Deformazione a temperatura HDT - A	C°	ISO 75	90
Deformazione a temperatura HDT - B	C°	ISO 75	180
Punto di fusione	C°	-	220
Conducibilità termica	W / Km	DIN 52612	0,28
Coefficiente di dilatazione termica lineare	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	ASTM E 831 DIN 53752 VDE 0304/1	80
<b>PROPRIETA' ELETTRICHE</b>			
Costante dielettrica (1 MHz)	-	IEC 250 - DIN 53483 - ASTM D 150	3,7
Costante dielettrica (1 MHz) (provino umido)	-	IEC 250 - DIN 53483 - ASTM D 150	7
Rigidità dielettrica	Kv / mm	IEC 243-1	30
Resistività di volume	Ohm x Cm	IEC 93 - DIN 53482 - VDE 0303/3 - ASTM D 257	10 <sup>12</sup>
Fattore di dissipazione (1 MHz)	-	IEC 250 - DIN 53483 - ASTM D 150	0,05
<b>COMPORAMENTO AGLI AGENTI ESTERNI</b>			
Assorbimento di umidità al 50% u.r.	%	ISO 62	1,5
Assorbimento d'acqua (a saturazione)	%	ISO 62	4,8
Indice di ossigeno ( LOI )	%	ISO 4589	25
Comportamento alla fiamma UL 94	-	UL 94	HB

*I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi e non vincolanti a livello contrattuale. L'utilizzatore deve verificare che il prodotto richiesto sia compatibile con l'uso al quale è destinato*